

TOPKraft corund

Сухая смесь для упрочнения поверхности свежешелюженных (новых) промышленных бетонных полов

TOPKraft corund – это смесь алитового портландцемента, корундового наполнителя, фракционного кварцевого наполнителя, без использования суперпластификатора и специальных добавок.

Применение

- Складские помещения
- Производственные комплексы
- Гаражи, автостоянки
- Холодильные камеры
- Торгово-выставочные залы
- Торгово-развлекательные центры
- Грузовые терминалы
- Самолетные ангары

Особенности

- Устойчивость к абразивному износу, к механическим ударным нагрузкам;
- Верхний высокопрочный слой составляет единое целое с бетонным основанием и полностью исключает отслоения; совместим с любыми добавочными бетонами;
- Отсутствие пылеобразования;
- Повышение срока службы бетонного пола;
- Возможны различные цвета.

Цвет

Стандартные цвета поставки TOPKraft corund - натуральный серый (цвет бетона).

Упаковка

Трехслойный крафт-мешок 25 кг.

Расход/дозирование

Цвет естественно-серый: 3-5 кг/м²

Данные без учета неровностей поверхности и отходов.

Технические характеристики	ТОPKraft corund
Толщина слоя, мм	2-3
Срок набора прочности, суток	28
Пешеходная нагрузка через, часа	24
Прочность при сжатии через 28 суток твердения, мин., МПа	90
Истираемость (ГОСТ 13087-81), г/см ²	0,09
Максимальный размер частиц сухой смеси: мм	4
Механические воздействия	Весьма значительные по СНиП 2.03.13
Агрессивность среды эксплуатации	Неагрессивная и слабоагрессивная по СНиП 2.03.11
Интенсивность воздействия жидкостей	Большая по СНиП 2.03.13

Требование к основанию

Бетонная смесь должна соответствовать ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. Технические условия». Рекомендуемая бетонная смесь БСГ В 22,5, ПЗ(П4), F150 (F200), W4 (W6).

Рекомендуемый класс бетона по прочности на сжатие не менее В22,5.

Для промышленных полов, подверженных тяжелым нагрузкам, рекомендуется применять бетон класса не менее В30.

Показатель прочности бетона при растяжении (на отрыв) не менее 1,5 МПа. Подвижность ПЗ (осадка конуса 11-15 см при бетонировании на прямой слив), П4 (осадка конуса 16-20 см при бетонировании бетононасосом).

Не допускается присутствие в бетонной смеси воздухововлекающих и содержащих соли добавок, способствующих высолообразованию.

Для получения бетона оптимального качества рекомендуется использовать суперпластификаторы.

При использовании фибры она должна быть равномерно распределена по всему объему бетонной смеси.

Условия нанесения

Температура основания и воздуха: от +5°C до +35°C

Относительная влажность воздуха: от 30% до 98%

Инструкция по нанесению

Нанесение механизированным способом (автоматизированный дозатор совместно с лазерным скридером).

Нанести равномерно TOPKraft corund на поверхность свежееуложенного бетонного основания после выравнивания поверхности лазерным скридером с расходом 5 кг/м² - для естественно-серого цвета.

Нанесение вручную

В зависимости от условий: удалить выступившую воду (например, протягиваем шланга по поверхности бетона) или дать воде самой испариться.

Равномерно нанести TOPKraft corund в два приема. Первый раз с расходом 3-5 кг/м² (зависит от цвета), второй раз — 2-3 кг/м² (зависит от цвета).

При затирке поверхности старайтесь не допускать образования волн и "ряби" на поверхности бетона. Не превышайте расхода в 5кг/м². Разбрасывание сухого упрочнителя TOPKraft corund на расстояние более 2м чревато расслоением смеси и образованием дефектов поверхности.

Затирка поверхности

Вторую часть смеси (2-3 кг/м²) наносите сразу после окончания грубой затирки первой части рассыпанной TOPKraft corund.

Обратите внимание:

- Никогда не добавляйте воду при работе с сухими упрочнителями поверхности
- При работе с TOPKraft corund поверхность становится жесткой быстрее, чем поверхность обычного бетона.

Тщательно обрабатывайте и подрезайте края заливок, особенно, если к этим краям в дальнейшем будет пристыковываться новая захватка.

- Финальная затирка для закрытия пор и удаления волнистости поверхности может производиться как вручную, так и механическим способом.

Время внесения упрочнителя

Время внесения сухого упрочнителя сильно зависит от реальных условий укладки бетона. При несении механизированным способом (работа с автоматизированным дозатором и лазерным скридером), сухой упрочнитель рассыпается сразу же после выравнивания поверхности скридером, что позволяет начаться процессу гидратации цемента в сухой смеси. Затирка поверхности начинается, как только поверхность будет способна выдержать вес затирочного оборудования.

При ручном нанесении сухой упрочнитель рассыпается, как только поверхность бетона наберет прочность достаточную, чтобы выдержать вес человека (отпечатки на глубже 3 – 5мм).

Для определения правильного начала времени внесения упрочнителя необходимо периодически проверять состояние бетона на каждой стадии работ.

Замечания по нанесению/ограничения

Работы с сухим упрочнителем не должны производиться при сильном ветре, на сквозняке, при отрицательных температурах, а также в момент выпадения осадков или сразу же после них.

Не используйте бетон на цементах с добавкой золы уноса, это придает смеси липкость и делает ее менее удобной в работе.

Вариации характеристик бетона, таких как содержание воды и качества цемента приводит к легким вариациям цвета поверхности.

Сухой упрочнитель поверхности сам по себе дает вариации цвета поверхности пола вследствие природной вариации свойств самого бетона.

Для получения минимальной вариации цвета поверхности инструмент должен быть чистым. Также необходимо максимально защищать поверхность от воздействия окружающей среды.

Вариации цвета при высыхании поверхности бетонного пола это нормальное явление (неравномерность высыхания поверхности вследствие различного влагосодержания в теле бетона).

Необходимо прикладывать все усилия для соблюдения технологии работ с TOPKraft corund. Необходимо придерживаться точного соблюдения временных интервалов и технологии затирки поверхности.

При низкой влажности воздуха (ниже 40%) возможно изменение цвета поверхности пола.

При высокой влажности поверхности (более 80%) возможно выделение воды на поверхности пола и замедление набора прочности, что потребует дополнительных работ.

Нанесение защитного лака

Наносите средство по уходу за бетоном TOPKraft Cure сразу же после окончания затирки поверхности. (см. соответствующее техническое описание). Средство наносится валиком или распылителем. При образовании луж раскатайте их валиком.

Температурно-усадочные швы

После окончания нарезки швов сразу же прочистите их и заполните полиуретановым герметиком KORALL PU40.

Готовность к использованию

Температура	+10°C	+20°C	+30°C
Проход людей	~ 18 часов	~ 12 часов	~ 8 часов
Полный набор прочности	~ 10 дней	~ 7 дней	~ 5 дней
Ввод в эксплуатацию	28 дней	28 дней	28 дней

Примечание: время указано приблизительно и зависит от изменения условий окружающей среды, особенно температуры и влажности воздуха, и состояния основания.

Очистка и уход

Для увеличения срока эксплуатации полов рекомендуется своевременно удалять все загрязнения и проливы, осуществлять регулярную уборку с использованием средств для ухода за бетонными полами. Периодически применять пропитки серии TOPKraft Cure, а также жидкие упрочнители серии Litec PRO, позволяющие дополнительно снизить проницаемость полов для жидкостей.

Примечания

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований. Реальные характеристики могут отличаться по независящим от нас причинам.

Хранение

Материал упаковывается в бумажные мешки массой 25 кг. Мешки с сухой смесью следует хранить на поддонах в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С. При хранении обеспечивать целостность заводской упаковки и предохранять от воздействия осадков и подмачивания. В случае повреждения заводской упаковки материал следует пересыпать в аналогичную тару или обернуть повреждённый мешок полиэтиленовой пенкой 2-3 слоя. Материал из поврежденных мешков использовать в первую очередь.

Длительное хранение материала необходимо организовать в закрытых помещениях (складах), исключающих попадание прямых солнечных лучей.

Транспортировка

Упакованную сухую смесь транспортируют автомобильным, железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок неопасных грузов, действующими на каждом виде транспорта. Материал считается неопасным грузом.

Гарантийный срок

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение технических характеристик при условии соблюдения указаний инструкции по нанесению, однако не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки, хранения и применения.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и инструкции по нанесению.