

TOPKraft CURE

Защитный лак для бетонного пола

Высококачественный запечатывающий материал для ухода за бетонными полами.

TOPKraft CURE образует на поверхности бетона мембрану, которая запечатывает поры и препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях.

В результате повышается прочность, износостойкость, непроницаемость и морозостойкость бетона, снижает его пыление при абразивных нагрузках и трещинообразование.

Применение

- Для ухода за свежееуложенным бетоном
- Для ухода за бетонными полами
- Для ухода за ремонтными составами

Особенности

- Простота ухода за свежееуложенным бетоном
- Препятствует образованию волосяных трещин при усадке в начальной фазе созревания бетона
- Снижает потерю влажности свежего бетона на 90 %
- Придаёт дополнительную прочность бетону

Способ нанесения

Лак необходимо наносить через 4 часа, после того как бетон набрал достаточную прочность. Оптимальное время применения материала при стандартных условиях от 4 до 6 часов после укладки бетона.

При использовании опалубки наносить материал на поверхность сразу после удаления опалубки.

При уходе за бетонными полами с упрочненным верхним слоем необходимо наносить TOPKraft CURE через 4 часа после окончания обработки пола.

При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

TOPKraft CURE наносится на поверхность свежееуложенного бетона тонким равномерным слоем с помощью распылителя (садового или промышленного типа), валика или щетки с коротким ворсом.

Сразу после нанесения TOPKraft CURE, до его высыхания, поверхность бетона становится блестящей, что способствует его равномерному нанесению.

Примечание: Очень важно наносить материал равномерно и не превышать рекомендуемого расхода, т.к. это может привести к изменению однородности цвета поверхности и появлению пятен из-за неравномерного высыхания бетона!

Расход материала

Расход зависит от структуры и пористости бетона, в среднем составляет 100-150 г/м²

Требования к основанию

Бетонная поверхность, должна быть чистой и влажной, но без свободной воды (луж). Если поверхность бетона высохла ее необходимо увлажнить до нанесения материала.

Хранение

Продукт огнеопасен. Держать отдельно от источников воспламенения и открытого огня.

Меры предосторожности

Работать с материалом в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пары материала. Не допускайте контакта с глазами и кожей. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Держать продукт вне досягаемости для детей. При работе использовать защитные перчатки, защитную одежду и средства защиты глаз и дыхания. После применения тщательно закрывать упаковку.

Параметры	Норма
Внешний вид	Однородная, прозрачная жидкость бесцветного или жёлтого цвета. Допускается опалесценция.
Сухой остаток %	14,5
Условная вязкость при (20,0±0,5) С по вискометру ВЗ-4, с, не менее	11
Плотность	880
Стойкость плёнки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	16
Время высыхания, ч	24